

TEKNOL AQUA 1412-01 ist ein wässriges industrielles Holzschutzmittel zur Behandlung von Holz im Außenbereich ohne Erdkontakt in Gefahrenklassen 2-3 laut EN 335-1:1994, sowie Fenster und Türen.

Das Produkt schützt die Holzoberfläche und die behandelte Zone gegen holzzerstörende und holzverfärbende Pilze laut EN 599-1 und das Holz wird maßhaltiger.

TEKNOL AQUA 1412-01 reduziert Farbunterschiede bei den nachfolgenden transparenten Oberflächenbehandlungen.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittel:	Synthetisches Bindemittel
Trockensubstanz:	Ca. 6 % w/w
Flüchtige organische Verbindungen (VOC):	Siehe Sicherheitsdatenblatt.
Theoretischer Verbrauch:	Variiert je nach Holzqualität und Auftragsverfahren.
Farbton:	Farblos

ANWENDUNGSTECHNISCHE DATEN

Vorbehandlung:	Das Holz muss rein und frei von Holzstaub und Schmutz sein. Holzfeuchtigkeit bei Verarbeitung: Fenster und Türen: ca.13 %, höchstens aber 15 % betragen. Schalung: 18 ± 2 %.
Auftragsverfahren:	Auftragen mit Pinsel oder Verarbeitung im Tauch- oder Flutverfahren, Vakumat oder Auftragsmaschine. Mit Pinsel und Rolle darf das Produkt nur an Fenstern und Außentüren angewendet werden.
Auftragsverhältnisse:	Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert. Material vor Gebrauch sorgfältig umrühren. Wegen Verdampfung muss der Trockensubstanz der Flüssigkeit häufig mit Wasser justiert werden. Diese Justierung wird aufgrund von der in der Anlage gemessenen Trockensubstanz vorgenommen. Optimale Umgebungs- und Produkttemperatur: 18-22 °C Optimale relative Luftfeuchtigkeit: ca. 50 %
Systembehandlung:	Behandelte Teile müssen vor Bewitterung immer mit einem Schlussanstrich endbeschichtet werden.
Trockenzeiten:	Bestimmt bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit: Griffest: 1-2 Stunden Überlackierbar: 3-4 Stunden Bei forcierter Trocknung in speziellen Trockenöfen lässt sich die Trockenzeit reduzieren. Die Trockenzeiten können abhängig von Holzart, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftaustausch variieren.
Reinigung:	Ausrüstung mit Wasser reinigen.

SICHERHEITSDATEN Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Zum Schutz von Wasserorganismen darf das behandelte Holz nicht in der Nähe von Gewässern (Flüssen, Wasserläufen, Seen usw.) verwendet werden.

Die Holzoberfläche muss mit einem Anstrich versehen werden, z. B. Lack oder Farbe. Der Anstrich der Oberfläche muss in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Die obigen eingerahmten Anweisungen müssen deutlich aus einem Datenblatt (anbei) oder dergleichen hervorgehen, das dem behandelten Holz beiliegt.

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

SONSTIGES

Gebinde: 20, 120 und 1.000 l

Lagerung: Das Produkt bei Temperaturen über 5 °C lagern. Die Haltbarkeit bei nicht geöffneten Gebinden: Siehe Verfallsdatum auf dem Etikett. Muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden. Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermitteln lagern.

Nationale Registrierungen: **DE:** DE-2012-MA-08-00070
BE: BE2012-0039
CH: CH-2012-0029

Weitere Informationen: Teknos Deutschland GmbH
Edelzeller Straße 62
D-36043 FULDA
Tel. +49 661 108 0
Fax +49 661 108 255

Die obigen Informationen sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ergebnisse, die unter Arbeitsbedingungen erhalten werden, auf die wir keinen Einfluss haben. Der Käufer oder Anwender ist daher nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verhältnisse und Anwendungsverfahren unter den tatsächlichen Anwendungsbedingungen zu testen. Wir haften lediglich für Schäden, die direkt durch Mängel an den von Teknos gelieferten Produkten verursacht werden. Die neuesten Versionen der Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Website www.teknos.com zur Verfügung.